

PANEL 403

Panel de lana de roca semirrígido no revestido

Aplicación

Aislamiento térmico y acústico para separaciones verticales



Características Técnicas

Propiedad	Descripción				Norma
Densidad nominal (kg/m ³)	90				EN 1602
Conductividad térmica W/(m*K)	0,034				EN 12667
Dimensiones (mm)	2500 x 1200 / 2600 x 1200 / 3000 x 1200				
Reacción al fuego /Euroclase	A1				EN 13501.1
Resistencia térmica (m ² K/W)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	Espesor (mm)	Resistencia térmica (m ² K/W)	
	30	0.85	60	1.75	
	40	1.15	70	2.05	
	50	1.45	80	2.35	
Tolerancia de espesor (mm)	T5				EN 823
Estabilidad dimensional a una temperatura y humedad específicas	DS (70,90)				EN 1604
Resistencia al paso del vapor de agua	MU1	(μ = 1)		EN 12086	
Absorción de agua a corto plazo (kg/m ²)	WS	< 1,0 kg/m ²		EN 1609	
Absorción de agua a largo plazo por inmersión parcial (kg/m ²)	WL(P)	< 3,0 kg/m ²		EN 12086	

Ventajas

- Facilidad y rapidez de instalación.
- Seguridad máxima en caso de incendio.
- Excelente mejora del aislamiento acústico y térmico de la solución.
- No hidrófilo ni higroscópico.
- Químicamente inerte.
- Declaración Ambiental de Producto
- Libre de CFC y HCFC, respetuoso con el medio ambiente.
- Certificado de emisión de los materiales de la construcción M1



ROCKWOOL Peninsular S.A.U.
 Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.
 31380 Caparroso, Navarra, Spain
 T (+34)902 430 430
www.rockwool.es